



Hej! Det här är en alkydlinoljegrundfärg för alla utvändiga trätyper. Färgen täcker bra samt tränger effektivt in i trä och ger ett bra fäste för täckfärger. Rekommenderas speciellt som grundfärg till Bestå Täckfärg trä och Fönsterfärg. Vid målning av fönster, följ anvisningar för Bestå Fönsterfärg.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Vassa hörn och kanter rundas av. Hårda och släta ytor skall slipas av med slippapper. Skrapa/borsta bort lös färg och grånat, poröst trä. Alla ytor borstar du rent från smuts och damm. TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Delfin Grovrent. Mögel och algväxt behandlar du med Delfin Alg & Mögeltvätt. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnar du helt. FABRIKSGRUNDAT TRÄ kan behöva en ny grundning, rådgör med din Alcro återförsäljare. Nytt tryckimpregnerat trä ska vara torrt innan du behandlar det. Hur lång tid det tar för virket att torka beror på väder och vind, men du får räkna med några veckor. Tänk på att alltid kontrollera att fuktkvoten i träet är max 16% före behandling. Kopparsalter, gröna kristaller, tvättar du bort med vatten och en hård borste. FUKTUTSATTA TRÄPARTIER SOM SKARVAR OCH ÄNDRÄ behandlar du först med Bestå Grundolja och därefter med Bestå Grundfärg. Rostiga spikhuviden målas först med Allround.

MÅLA

Måla flödigt en gång med pensel eller roller. Låt ytan genomtorka ordentligt innan du målar över med täckfärg. Måla även ändträ. Missfärgning från kvistar kan minskas med en extra grundning direkt på kvistarna.

OMRÖRES VÄL FÖRE ANVÄNDNING! Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt utan ta rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande.

TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|---|
| BINDEMEDEL: | Alkydlinolja |
| ANVÄNDNING: | Träfasader, fönster och snickerier utomhus |
| VERKTYG: | Pensel el. roller |
| VERKTYG RENGÖRES MED: | Vatten eller Delfin Penseltvätt |
| SPÄDES MED: | Spädes ej |
| GLANS: | Glansfri |
| 1 LITER RÄCKER TILL: | 4-7m ² |
| MÅLNINGSTEMPERATUR: | Lägst +7°C |
| TORKTID VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET: | Klibbfri ca 4 tim. Övermålningsbar 14-16 tim. |
| VOC: | Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l. |

FÖRVARAS FROSTFRITT

Läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2009-10-13

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se