



Hej! Det här är en hållbar akrylatfärg för trä som ger bestående kulör och glans under en lång tid.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Blanka, hårda och släta ytor samt vassa hörn och kanter slipar du med grovt slippapper. Grånat, poröst trä samt lös färg skrapar eller borstar du ner till fast underlag. Alla ytor borstar du rent från smuts och damm. TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Delfin Grovrent. Mögel och algväxt behandlar du med Delfin Alg & Mögeltvätt. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnar du helt. Vid ommålning av ytor i dåligt skick, måste du grundmåla samtliga ytor med Bestå Grundfärg. Vill du måla över gamla alkyd och oljefärgsytor, grunda först med Bestå Grundfärg och sedan Bestå Täckfärg. Till byggnader av kulturhistoriskt intresse rekommenderas samma färg som ursprungligen använts. NYTT TRÄ OCH TRÄRENA YTOR stryker du först flödigt en gång med Bestå Grundolja på ändträ och panelskarvar. Torka bort överskottsolja efter 30 minuter. Bestå Grundolja kan övermålas efter minst 30 minuter och innan 2-3 dygn. Sedan grundmålar du flödigt en gång med Bestå Grundfärg på hela fasaden och allt ändträ. FABRIKSGRUNDAT TRÄ kan behöva en ny grundning, rådgör med din Alcro återförsäljare. JÄRN OCH ROSTIGA ZINKYTOR grundmålar du med Roststopp.

MÅLA

Måla flödigt 2 gånger med Bestå Täckfärg. Måla ändträ, skarvar och spikskallar noggrant. Två skikt ger alltid bättre hållbarhet.

OBS! Rör om färgen före användning. Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt utan ta rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande.

Läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Akrylat
ANVÄNDNING:	Trä utomhus
VERKTYG:	Pensel el. roller
VERKTYG RENGÖRES MED:	Vatten el. Delfin penseltvätt
SPÄDES MED:	Spädes ej
GLANS:	Halvmatt
1 LITER RÄCKER TILL:	6-9m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +7°C
TORKTID VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET:	Klibbfri ca 1 tim. Övermålningsbar 3-4 tim.
VOC:	Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningensverktygen före rengöring. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2009-10-13
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se